



TRAITEMENT AUTOCLAVE

UTILISATIONS DU TRAITEMENT

- Traitement préventif des bois pour aménagement extérieurs et urbains

PRESTATIONS*

- Traitement pour classe d'emploi 3
- Traitement pour classe d'emploi 4

OPTIONS :

- ⇒ Coloration marron



INFORMATIONS TECHNIQUES

- Procédé d'imprégnation par vide et pression
- Produit de traitement : TANTALITH E 3474 certifié **CTB P+**
- Produit de coloration marron : TANATONE 3950 certifié **CTB P+**

QUALITE & LABELS

- Vérification de la compatibilité essence/traitement
- Contrôle du séchage des bois avant traitement
- Traitement autoclave par notre station certifiée **CTB B+**

RECOMMANDATIONS AVANT TRAITEMENT

- Vérifier la siccité de vos bois (20% environ)
- Pour un traitement classe 4 : bois sec et essence imprégnable (pin maritime, pin sylvestre, pin laricio)
- Bois conditionné en palette cerclée de H 1,00m x L 1,10m ou H 1,10m x L 1,00m,
- Colis avec liteaux tous les 20cm environ pour favoriser l'imprégnabilité du bois
- Totalité des colis ne dépassant pas 12m de long
- Joindre un document faisant apparaître vos coordonnées, la date, le cubage du bois, l'essence à traiter et la classe de traitement souhaitée

* Le traitement que nous appliquons est à titre préventif et non curatif

Ce document est la propriété de GUEDON SARL, toute reproduction ou utilisation ne serait-ce que partielle est formellement interdite sous peine de poursuite judiciaire – 01/01/2011